

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

MATERIAL:	Espuma de resina de Melamina
TIPO:	Flexible
DENOMINACIÓN:	BASOTECT
REVISIÓN:	rev-0 / jun-08



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD:	8 -10,5 Kg/m ³	DIN 53420
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	> 120 KPa	DIN 53571
ALARGAMIENTO:	> 10%	DIN 53571
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 40%:	5 - 20 KPa	DIN 53421
DEFORMACIÓN REMANENTE AL 50%	10 - 30%	DIN 53527
CARACTERÍSTICAS DE COMBUSTIÓN	M1	UNE 23727

() No deben considerarse especificaciones. Son valores obtenidos, en base a la información disponible en Modisprem S.A.*