

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

| | |
|----------------------|---------------------------|
| MATERIAL: | Espuma de polietileno |
| TIPO: | No reticulada |
| DENOMINACIÓN: | POLIETILENO NO RETICULADO |
| REVISIÓN: | rev-0 / jun-08 |



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|----------------------------|------------|
| DENSIDAD: | 20 - 300 Kg/m ³ | ISO 845 |
| DEFORMACIÓN REMANENTE: 1/2h recuperación | (22h/23°C/50%) 7 - 32 % | ISO 1856-B |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: | | ISO 1926 |
| Longitudinal | 210 - 1500 KPa | |
| Transversal | 130 - 1500 KPa | |
| ALARGAMIENTO: | | ISO 1926 |
| Longitudinal | 70 - 165 % | |
| Transversal | 45 - 150 % | |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: | | ISO 845 |
| 25% | 12 - 85 KPa | |
| 50% | 50 - 425 KPa | |

No deben considerarse especificaciones. Son valores obtenidos, en base a la información disponible en Modisprem, S.A.